



DESCRIPCIÓN

ARGOTEC UNIÓN UNIVERSAL es un aditivo líquido para la confección de morteros mejorados y para la preparación de puentes de unión de hormigón e imprimaciones para la colocación de todo tipo de morteros frescos sobre hormigón endurecido.
ARGOTEC UNIÓN UNIVERSAL mejora la adherencia, facilita el endurecimiento de los morteros sin fisuración, aumenta la resistencia a la abrasión así como la compacidad y la impermeabilidad de los morteros.

APLICACIONES

ARGOTEC UNIÓN UNIVERSAL está recomendado para la realización de los siguientes trabajos:
Confección de morteros para reparaciones de hormigón, pavimentos, desconches y revocos.
Confección de morteros para revestimientos lisos, reparaciones no estructurales…
Morteros de cemento para revocos sobre muros de hormigón y mampostería. Morteros de cal y bastardos de cemento y cal.
Preparación de morteros adaptados para la colocación de baldosas de cerámica de alta absorción de agua sobre hormigón.
Preparación de puentes de unión de hormigón e imprimaciones para la colocación de hormigón o mortero fresco sobre hormigón endurecido.

SOPORTE

Los soportes deben estar firmes, limpios, húmedos pero no mojados y libres de, pintura, aceites, desencofrantes, etc. Debe humedecerse como mínimo 12 horas antes de la aplicación del puente de unión.

MODO DE EMPLEO

1º Para la confección de morteros mejorados, se añadirá la dosificación de **ARGOTEC UNIÓN UNIVERSAL** a la masa de mortero y se homogeneizará con un taladro a bajas revoluciones hasta obtener una consistencia sin grumos.
2º Para la confección de puentes de unión, se podrá utilizar puro o en proporciones 1:1 o 1:2 diluido con agua dependiendo del uso que se le quiera dar.

PRECAUCIONES

No emplear dosificaciones inferiores ni superiores a las recomendadas sin previa consulta a nuestro departamento Técnico. No utilizar en ningún caso **ARGOTEC UNIÓN UNIVERSAL** mezclado sólo con agua como puente de unión.

RENDIMIENTO

Consumo aproximado para su utilización como aditivo para mortero: 75 g/m² y mm. De espesor ó 75 kg/m³.
Consumo aproximado para su utilización como puente de unión: 125 g/m².

PRESENTACIÓN

Garrafas de plástico de 25 L.

COLOR

Blanco.

ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado y en lugares cubiertos, 12 meses. Proteger de las heladas.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto físico:	Liquido
Densidad a 20ºC (g/cm³):	1.0
pH (20ºC):	8.5
Punto de inflamación:	>100ºC
Solubilidad en agua (%):	100
Viscosidad a 24ºC (KU):	129